

Általános termékleírás

Termékleírás

A **biopin Keményolaj fehér**, növényi olajokból és gyantákból készült, légzésaktív padlók és más fa és parafa felületek számára. Jól ellenáll a szennyeződésnek, a nedvességnek és az igénybevételnek.

Felhasználási terület

Fehér vagy kezeletlen fa, parafa és OSB lapok alap és befejező és nagy igénybevételnek kitett beltéri fa felületek kezelésére. Különösen ajánlott világos fákhoz mint a lucfenyő és a nyír stb.

Összetétel

Kötőanyag: polimetizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták.

Oldószer: izoalifát.

Piment: titándioxid.

Segédanyagok: ásványi pigmentek, ólommentes szárítóadalék, bentonit, etanol és víz.

fehér

Szín

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

Kiszérelés

0,75 l. 2,5 l.

Műszaki adatok

Specifikus súly

kb. 0,83 g/ml

Viszkozitás

kb. 50 mp (DIN 3 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

> 62 °C

Felhasználás

60-70 ml/m² rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvényében. A fa bütüje, OSB lap továbbá a parafa felület különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szív magába.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porsz áraz, újrafesthető. Erősen átitatott alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom megnöveli a száradási időt.

Feldolgozási útmutató

Alkalmos alapfelületek

Felületi kívánalmak

Kezeletlen vagy olajozott fák, parafa, OSB lapok.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. Ásványi alapoknak kémiaiilag semlegesnek kell lennie.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje fel. Ecsettel, kefével, hengerrel, tárcsás géppel.

Hígítás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C.

Előkezelés

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** át kell törölni, ill. a sötét fáknál próbakezelést kell végezni. Durva felületeket finomra kell csiszolni. Kezelt felületeknél ellenőrizze a kompatibilitást.

Befejező kezelés

fehér felületek kialakításához:

1-2 réteg **biopin Keményolaj fehér**et vékonyan egyenletesen vigyünk fel. A nem beszívódott olajat kb. 20 perc múlva oszlassuk el a felületen és hagyjuk a felületet megszáradni a rétegek között. Továbbkezelés 1-2 réteg **biopin Természetes keményviasszal** vagy **biopin Természetes keményolajjal**.

más felületek esetén:

a világos fa felületek korai öregedése, sötétülése megakadályozására ronggyal vékonyan vigyünk fel egy réteget. Száradás után a felületi igényeknek megfelelően használjunk szintelen biopin Padló(Floors) vagy Bútor(Furniture) termékeket.

Fontos felhasználási útmutató

Ha a fehér keményolaj után továbbdolgozunk szintelen biopin termékkel akkor a fehér szín intenzitása csökken. Ajánlatos próbafestést végezni. Fehérré olajozott bútorok elkészítéséhez 1-3 réteget hordunk fel. A be nem szívódott olajat kb. 20 perc múlva a felületről eloszlatjuk, bedolgozzuk és a rétegek között száradni hagyjuk. A befejező réteget bedolgozzuk a felületbe és hagyjuk megszáradni.

Ápolás és tisztítás

Ne használjunk agresszív tisztítószereket.

Szerszámtisztítás

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítjuk.

Biztonsági intézkedések

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános figyelmeztetés

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdoboz újrafelhasználható vagy szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38