

biopin – Keményolaj barna

Nr: 0202

Általános termékleírás

Termékleírás	Alap- és befejező kezelés kezeletlen fapadlók és más nagy igénybevételnek kitett beltéri fa felületek számára. Kezeletlen parafa és OSB felületekhez.
Összetétel	Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták. Oldószer: izoalifát. Segédanyagok: ásványi pigmentek, ólommentes szárítóadalék, bentonit, etanol és víz.
Szín	barna
Tárolás	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.
Eltarthatóság	Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.
Kiszerezés	0,75 l. 2,5 l.
Műszaki adatok	
Specifikus súly	kb. 0,83 g/ml
Viszkozitás	kb. 50 mp (DIN 3 mm) 20 °C-on
Gyulladáspon	> 62 °C
Felhasználás	60-70 ml/m ² rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvényében. A fa bútúje, OSB lap továbbá a parafa felület különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szív magába.
Száradási idő	20°C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszár, újrafesthető. Erősen átitatott alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom megnöveli a száradási időt.
Feldolgozási útmutató	
Alkalmas alapfelületek	Kezeletlen vagy olajozott fák, parafa, OSB lapok.
Felületi kívánalmak	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.
Feldolgozás	Használat előtt alaposan keverje fel. Ecsettel, kefével, hengerrel, tárcsás géppel. Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C.
Hígítás	Feldolgozáskész; szükség esetén biopin Hígítóval hígítható.
Előkezelés	A gyantagazdag és trópusi fákat biopin Hígítóval át kell törölni.
Alapkezelés	A felület nedvszívó képességétől függően 1-3 réteget viszünk fel, amíg a felület telítődik. A rétegek között a be nem szívódott olajat kb. 15 perc múlva a felületen egy ronggyal eloszlatjuk. Hagyja a felületet megszáradni.
Befejező kezelés	viaszolt felületek esetén: biopin Természetes keményviasszal vagy biopin Keményviasszal dolgozunk tovább. Olajozott felületek esetén: Befejezőként a biopin Természetes keményolajjal vagy a biopin Keményolaj barnával dolgozunk tovább. Egy vékony réteget viszünk fel ronggyal.
Olajozott felületek átdolgozása	A kopott vagy sérült felületeket tisztítsa le és finoman csiszolja meg és egy új réteget viszünk fel. Nagyon erős és mély szennyeződés esetén biopin Padlóápoló-tisztító olajat használunk
Ápolás és tisztítás	Ne használjunk agresszív tisztítószeret.
Szerszámtisztítás	Használat után biopin Hígítóval tisztítjuk.
Biztonsági intézkedések	A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.
Általános figyelmeztetés	A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.
Hulladékkezelés	A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdoboz újrafelhasználható vagy szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38