

Általános termékleírás

Termékleírás

A **biopin Természetes Keményolaj** egy légzésaktív, víz-taszító, alap- és befejező kezelésre alkalmas természetes gyantaolaj főzet nagy igénybevételnek kitett beltéri falfelületekre. A puhafákat és a parafát nyomás, dörzsölés állóvá teszi, rugalmas felületet biztosít. Az alap szintónusa az olajtól valamelyest elmélyül, éreztét felélénkíti.

Felhasználási terület

Erős igénybevételnek kitett fa felületek, fapadlók, parketák alap- és befejező kezelésére. Kezeletlen parafapadlózattal alapozására, valamint mázatlan kerámia kezelésére.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták, bentonit, etanol és víz

Szín

Oldószer: izoalifát

Tárolás

Segédanyagok: ólom- és báriummentes szárítóadalék szintelen

Eltarthatóság

Jól lezárva, száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Kiszerezés

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

Műszaki adatok

0,75 l, 2,5 l, 10 l.

Specifikus súly

kb. 0,83 g/ml

Viszkozitás

kb. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

> 62 °C

Felhasználás

70-80 ml/m² rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvényében. A fa bütüje, a mázatlan kerámia, valamint a parafa különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szív magába.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszár, újrafesthető. Erősen átitatott alapok tovább megmunkálása 12-24 óra múlva. Az alacsony hőmérséklet, a magas páratartalom és a rossz szellőzés lassítja a száradást és szagképződést eredményez. Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

VOC besorolás

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Kezeletlen vagy olajozott fák, parafa, mázatlan kerámia.

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. A durva felületeket gondosan meg kell csiszolni. A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** átdörzsölni.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan fel kell keverni. Felhordás történhet ecsettel, kefével, padlókefével, tárcsás polírozógéppel (pl: Taski) vagy lehúzóval (gumi vagy fém). Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C.

Hígítás

Feldolgozáskész. Szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

Előkezelés

Cementmaradványokat a csempékről savazással eltávolítani.

Alapkezelés

Az erősen nedvszívó felületek alapozását **biopin Keményviaszolajjal** végezzük a további kezelés előtt. A nem beszívódott olajat kb. 20 perc múlva oszlassa el, dolgozza be a felületbe és hagyja száradni. Egyéb esetben 2-4 rétegben kell felvinni, amíg az alap teljesen átitatódik. A be nem szívódott olajat dörzsölje, dolgozza be a felületbe és minden rétegnél alaposan szárítsa meg a felületet.

Befejező kezelés

Fa és parafa felületeket finom csiszolópapírral vagy ráccsal vagy **dörzsilappal**/paddal csiszolja át.

viaszolt felületek eléréséhez:

Járófelületek esetében **biopin Keményviaszolajjal**; más felületeknél **biopin Természetes Keményviasszal** vagy **biopin Méhviasszal** dolgozunk tovább.

olajozott felületek eléréséhez:

A **biopin Természetes Keményolajat** vékonyan és egyenletesen vigyük fel. Az olajat rövid időn belül (max. 15 perc) ronggyal vagy polírpad-dal a felületen eloszlatjuk, bedolgozzuk vagy hagyjuk rászáradni a felületi fényesség és ellenállóképeség tekintetében.

Olajozott felületek javítása

Kopott felületeket letisztítani, adott esetben enyhén csiszolni; befejező kezelést megismételni. A karcolásokat egy olajjal átitatott ronggyal átpolírozható.

Ápolás és tisztítás

Ne használjunk agresszív tisztítószerkeket. A járófelületek nagyon erős és mély szennyeződései esetén **biopin Padlóztisztító olajat** használunk.

Szerszámtisztítás

Használat után **biopin Hígítóval**.

Biztonsági intézkedések

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános figyelmeztetés

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdoboz újrafelhasználható vagy szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



www.biofestek.hu • info@orange6.hu

Utastítások: A falfelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utastítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát műszaki vagy környezetvédelmi szempontból fenntartja. Készült: 2010 március