

Általános termékleírás

Termékleírás

Áttetsző színes, ill. színtelen lazúr tartós nyíltpórusú fakezeléshez kültérben. Jó beszívódási képességgel rendelkezik és kitűnő víz- és időjárásálló. Rugalmas felületet képez, nem pereg és emiatt könnyen felújítható. Szakszerű felhasználás esetén jó UV-védelmet nyújt. A színtelen mindazonáltal csak korlátozott UV-védelmet nyújt és ezáltal csak (régijól pigmentált festékréteg), ablak és bejárati ajtó beltéri része, valamint közvetlen napsugárzásnak nem ki tett kültéri felületek felújítására alkalmas.



Felhasználási terület

Kemény- és puhafák kültéri felületkezeléséhez (pl. készházak, falburkolatok, gyermekjátékok, és faházak), faablakokhoz, faajtókhoz, kül- és beltérben.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták.

Szín

Oldószer: izoalifát

Tárolás

Pigmentek: föld- és ásványi pigmentek

Eltarthatóság

Segédanyagok: kovasav, szójalecitin, ólom-és báriummentes szárítóadalék fenyő 0442, világos tölgy 0438

Kiszerezés

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

VOC besorolás

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

Műszaki adatok

2,5 l.

Specifikus súly

Ennek a terméknek a VOC tartalma <480 g/l. EU-határérték 700 g/l.

Viszkozitás

kb. 0,84-0,89 g/ml (színtől függően)

Gyulladáspon

kb. 23 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Felhasználás

>62 °C

75-90 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-5 h múlva porsz áraz, újrafesthető 12-24 óra múlva.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Fa

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

A falazúrt ecsettel vagy szórással vékonyan és egyenletesen rostirányba felhordani. Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C.

Hígítás

Feldolgozás kész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

Előkezelés

Gyanta gazdag és trópusi fákat biopin oldószerrel átdörzsölni. A gyantahólyagokat adott esetben kiszűrni vagy kiegészíteni. Az erősen nedvszívó felületeket **biopin Természetes impregnáló olajjal** alapozni. Ajtó és ablak esetében, amelyek nincsenek kékülés ellen impregnálva (fát elszínező gombák) de kívánt a kültéri kékülés elleni védelem, akkor kékülés elleni védő szerrel kell előkezelni.

Rétegek

2 réteg falazúr, UV- sugárzásnak és időjárási viszontagságoknak fokozottan kitett helyeken 3 réteg **biopin Kültéri falazúr**.

Felújítás

A régi festést átvizsgálni és a rosszul tapadó, ill. a lepattogzott helyeken az alapig eltávolítani. Új festékréteg felvitele a fentiek szerint. A stabil rétegeket letisztogatni, adott esetben gyengén átcsiszolni. Az elhasználódás fokától függően 1-2 réteg **biopin Kültéri falazúrt** felvinni.

Szerszámtisztítás

biopin Hígítóval.

Biztonsági intézkedések

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános figyelmeztetés

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdoboz újrafelhasználható vagy szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próba-kezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát műszaki vagy környezetvédelmi szempontból fenntartja. Készült: 2010 október
ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38