

Általános termékleírás Termékleírás

Oldószermentes átlátszó viaszkészítmény beltéri felületek nemesítésére, ápolására. A természetes fajelleget a **biopin Méhviaszbalzsam** kiemeli és ápolja. Sima, selyemfényű felületet kölcsönöz, amely víztaszító és légzésaktív. A méhviasszal kezelt felületek antisztatikusak.

Felhasználási terület

Kezeletlen vagy alapozott fafelületek beltéri kezeléséhez, mint bútor, ajtó, játék, stb. A méhviaszbalzsam szintén alkalmas bőrtermékek, mint pl. cipők, motoros ruházat impregnálására és ápolására. Gyermekekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták, méhviasz, karnaubaviasz

Oldószer: víz

Segédanyagok: kobalt-linolsav (ólommentes szárítóadalék), növényi bázisú emulgeáló, metilcellulóz

Szín

Folyékony állapotban tejszerű, száradás után átlátszó.

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.

Kiszerezés

0,5 l.; 1 l.

Veszélyesség

Nem veszélyes.

Műszaki adatok

Specifikus súly

ca. 0,98 g/ml

Viszkozitás

tixotróp

Gyulladáspon

Nem alkalmazható.

Felhasználás

kb. 60 ml/m² rétegenként.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-5 h múlva polír ozható, átszáradás 1-2 nap múlva.

VOC besorolás

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Fa és sima bőr felületek.

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

A méhviaszbalzsamot ecsettel vékonyan vagy ronggyal bedörzsölve felhordani. Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C.

Előkezelés

Gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** át kell dörzsölni. Próbát kell végezni és a kezeletlen felületet **biopin Alapozó olajjal** előkezelni.

Befejező kezelés

A **biopin Méhviaszbalzsamot** vékonyan, egyenletesen rostirányban felhordani. Szükség esetén második réteg felvitele előtt hagyjuk száradni.

Utókezelés

Selymesen csillogó felület eléréséhez a felületet száradás után egy nem szálalódó ronggyal vagy polírozókefével enyhe nyomással átpolírozni.

Felújítás

Vízfoltok ill. kisebb sérülések kiküszöbölésére, valamint kopott felületek felfrissítéséhez kevés **biopin Méhviaszbalzsamot** vékonyan ronggyal felvinni.

Feldolgozási útmutató

A túl vastag viaszréteg meghosszabbítja a száradási időt, különösen a fugáknál és mélyedéseknél tejszerű felületet képez. Pácolt bútorok kezelésénél kövessük a pácglyártó utasításait. Alkáli pácolt felületeknél (hamuzsír és nátronlúg) feltétlenül alaposan mossuk át és pl. ecetes vízzel semlegesítsük.

Biztonsági figyelmeztetés

Általános figyelmeztetés

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Szerszámtisztítás

Használat után azonnal melegvízzel, szappannal. Tiszta vízzel kiöblíteni. Hosszabb munkaszünet esetén a kenőszerszámot vízbe állítani.

Biztonsági intézkedések

Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a balzsammal szennyezett rongyokat nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve hagyjuk száradni vagy vízzel átitatjuk. Csiszoláskor a keletkezett csiszolatpor hasonló hatású, ezért a porszívó porzsákját ki kell üríteni és a csiszolatport kültérben kell elhelyezni, tárolni, hogy nehogy lángot kapjon.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

Tisztítás és ápolás

Bőrápolás

Csak nedves törülkönyvel és adott esetben enyhe tisztítószerezellel tisztítani.

Érzékeny bőrfelületen tesztet kell végezni; a bőr először besötétedik, majd száradás után megint világos lesz; a **biopin Méhviaszbalzsamot** kefével vagy ronggyal vékonyan felvisszük és bedörzsöljük; egy óra múlva polírozzuk (fényesítjük); ápolás **biopin Méhviaszbalzsammal** vagy fényesebb felület eléréséhez **biopin Méhviasszal**.

www.biofestek.hu • info@biopin.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2011 június

