

## Általános termékleírás

### Termékleírás

Oldószermentes, szintelen beltéri alapozó. Mélyen beszívódik az alapba, ezáltal nedvességgel szemben nagy ellenálló képességet biztosít. Az alap színét elmélyíti, a fa erezetét élénkíti. Vakolatra és más ásványi alapokra használva az alapozó olaj csökkenti az alap nedvszívó képességét és keményíti a felületet. Kezeletlen fák, járulékos anyagban gazdag fák pl. tölgy beltéri alapozására, valamint ásványi alapokból készült vakolat alapozására. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.



### Felhasználási terület

### Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok

Oldószer: víz

Segédanyagok: növényi alapú emulgeátor, kobalt-linolsav (ólommentes szárítóadalék), metilcellulóz

### Szín

nedves állapotban tejszerű, száraz állapotban szintelen

### Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

### Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

### Kiszerezés

0,375 l. 0,75 l. 2,5 l.

### Veszélyesség

nincs veszélyességi jelölés

### Műszaki adatok

#### Specifikus súly

kb. 0,99 g/ml

#### Viszkozitás

kb. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

#### Gyulladáspon

nincs

#### Felhasználás

70-85 ml/m<sup>2</sup> rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében. A fa bütüje különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szívnak magukba.

### Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 8-10 h múlva porszár, újrafesthető. Erősen átítatott alapok tovább megmunkálása 24 óra múlva.

### VOC besorolás

Ennek a terméknek a VOC tartalma <1 g/l. EU-határérték 130 g/l.

### Feldolgozási útmutató

### Alkalmos alapfelületek

### Felületi kívánalmak

Fa és ásványi alapok.

Az alapnak száraznak, por és zsírszennyezésmentesnek kell lennie. Ásványi alapok kémiai szempontból semlegesnek kell lenniük.

### Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Ecsettel vagy szóróval.

### Hígítás

Feldolgozóanyag; szükség esetén vízzel hígítható.

### Alapozás

Gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** átdörzsölni. A felületnek a további kezelés előtt ki kell száradnia. Egyszeres alapozásnál vagy többrétegű felületkezelésnél 1-2-szer vékonyan egyenletesen felvinni; a „csak olajozott” látvány eléréséhez 3-4 réteget kell felvinni, amíg az alap teljesen átítatódik. A rétegek között a be nem szívódott olajat jól oszlassuk el és hagyjuk jól kiszáradni! Ásványi alapok esetében szóróval dolgozzunk.

### Továbbkezelés

Továbbkezelés történhet viasztermékekkel, lazúrokkal vagy lakkokkal, ásványi alapok esetében falfestékekkel. A csak olajozott felületeket finom csiszolópapírral utáncsiszolni, portalanítani és kevés alapozó olajat egy nem száralódó ronggyal felvinni és hagyni megszáradni.

### Utókezelés

Sérült vagy kopott olajozott felületek esetében továbbkezelésben leírtak szerint eljárni. Ne használjunk agresszív tisztítószereket.

### Ápolás és tisztítás

Használat után azonnal melegvízzel, szappannal. Tiszta vízzel kiöblíteni. Hosszabb munkaszünet esetén a kenőszerszámot vízbe állítani.

### Szerszám-tisztítás

### Biztonsági figyelmeztetés

### Általános figyelmeztetés

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza. A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért az olajjal átítatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

### Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatók. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

[www.biofestek.hu](http://www.biofestek.hu) • [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu)

**Utasítások:** A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2009 augusztus

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38