

Általános termékleírás

Termékleírás

Oldószermentes átlátszó lazúr növényi olajokból és gyantákból, tartós nyíltpórusú kültéri fakezeléshez. Kiváló víz és időjárásálló, hosszútávon rugalmas felületet képez. Nem kártyásodik, nem pereg le, ezért különösen könnyen felújítható. Szakszerű felvitel esetén jó UV-védelmet nyújt. A „színtelen” színtónusú időjárásálló lazúr csak korlátozott UV-védelmet nyújt. Selyemfényű.

Felhasználási terület

Kültéri fafelületek kezelésére, pl.: faburkolatok, gépkocsibeálló, kertibútorok ablakok vagy faházak.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált növényi olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: víz

Pigmentek és töltőanyagok: föld- és ásványi pigmentek

Segédanyagok: növényi alapú emulgátor, ólom-és báriummentes stabilizátorok és szárítóadalekok, metilcellulóz, felületkonzerváló anyagok 3-jód-2-propinilbutilkarbamát (max. 0,2%), 2-oktil-2H-izotiazol-3-on(<0,01%)

Szín

színtelen 2241, mogoró 2245, északi zöld 2263, paliszander 2246, fenyő 2242, frízkek 2269, világos tölgy 2238, északi vörös 2260, gesztenye 2248, dió 2244, ében 2240, teak 2243.

A kezdetben tejszerű anyag száradás közben elveszíti tejszerűségét.

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,75 l., 2,5 l., 10 l. színtől függően.

Ennek a terméknek a VOC tartalma < 1 g/l. EU-határérték 130 g/l.

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerezés

VOC besorolás

Műszaki adatok

Specifikus súly

Viszkozitás

Gyulladáspont

Felhasználás

ca. 0,98 g/ml (színtől függően)

ca. 30 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Nem alkalmazható.

70-85 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-5 h múlva porsz áraz, újrafesthető kb. 1 nap múlva. Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növelik a száradási időt.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Tülevelű fák (luc, borovi) valamint különböző lombos fák. Járulékos anyagban gazdag fák pl.: tölgy, gesztenye vagy trópusi fák, ill. szintetikus faanyagvédő szerekkel kezelt felületek lassítják a száradás folyamatát vagy elszíneződhetnek. Az ilyen felületeken alapozzon **biopin Természetes impregnáló olajjal** vagy használjon **biopin Kültéri falazúrt**. Minden esetben végezzünk próbakezelést.

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. A **biopin Időjárásálló lazúrt** használat előtt jól felkeverni és ecsettel vékonyan és egyenletesen rostirányba felhordani.

Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítható.

Hígítás

Előkezelés

Trópusi fákon vagy tölgyön nem feltűnő helyen próbafestést végezni. A gyantahólyagokat adott esetben kiszúrni vagy kiégetni. A kékülés és fakárosító gombák elleni megbízható védelemhez **biopin Holzwurmfrei-t** kell használni.

Ú felület

Két réteg **biopin időjárásálló lazúr**, az UV-védelem érdekében, az időjárásnak kitett helyeken és erős nedvszívó képességű fák esetében 3 réteg vékonyan, egyenletesen felhordva.

Felújítás

A régi időjárásálló lazúrfestést átvizsgálni és a rosszul tapadó, ill. a lepattogzott helyeken az alapig eltávolítani. Új festékréteg felvitele a fentiek szerint. A stabil réteget letisztogatni adott esetben gyengén átcsiszolni. Az elhasználódás fokától függően 1-3 réteg **biopin Időjárásálló lazúrt** felvinni. Minden más, ismeretlen lazúr alap esetében ugyanígy járjunk el, de nem látható helyen végezzünk előtte próbafestést az összeférhetőség érdekében.

Szerszámtisztítás

Használat után meleg vízzel és szappannal lehet letisztítani. Tiszta vízzel jól kiöblíteni. Rövidebb munkaszünetekben a szerszámot vízbe állítani vagy előírás szerint tisztítani.

Biztonsági intézkedések

Általános figyelmeztetés

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdoboz újrafelhasználható vagy szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzon próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 március. ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38