

## Általános termékleírás

### Termékleírás

A **biopin Kertifaolaj** egy magas minőségű, oldószermentes speciális olaj kültéri faépítmények számára, mint pl: kerítés, pergola, kerti fajtékók, fateraszok. A magas minőségű növényi olajok impregnálják és frissen tartják az új fafelületeket, a régieket pedig megújítják. Az ásványi pigmentek gondoskodnak a felület szépségéről és megakadályozzák a korai szürkülést. Nem tartalmaz faveődőszert.

### Felhasználási terület

Kezeletlen, nagynyomáson impregnált és olajozott fák kültéri kezelésére. Nem alkalmas járulékos anyagban gazdag (pl.:tölgy) ill. trópusi fákra, valamint zártporúsú ill. nem nedvszívó fafelületekre. Kertibútorra **biopin Kertibútorolajat** ill. **biopin Teak-olajat** használjunk.

Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

### Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok

Oldószer: víz

Pigmentek: ásványi pigmentek

Segédanyagok: metilcellulóz, növényi bázisú emulgátor, ólom-és báriummentes száritóadalék

### Szín

fenyő Nr. 4052, teak Nr.4057

### Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

### Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

### Kiszerezés

2,5 l.

### Veszélyesség

Nincs veszélyességi jelölés.

### Műszaki adatok

#### Specifikus súly

kb. 0,98 g/ml (színtől függően)

#### Viszkozitás

kb. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

#### Gyulladáspon

nincs

#### Felhasználás

75 ml/m<sup>2</sup> rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

#### Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porsz áraz, újrafesthető.

#### VOC besorolás

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

#### Feldolgozási útmutató

#### Alkalmas alapfelületek

Fa (lásd felhasználási terület)

#### Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

#### Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Vékonyan egyenletesen.

#### Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítható.

#### Előkezelés

A régi lakk és festékrétegeket teljesen eltávolítani, az elszürkült fafelületeket az egészséges réteggig visszacsiszolni. A nagynyomáson impregnált fát 1-2 hónapig ki kell tenni a szabadba és az előforduló sókirkódást kefével eltávolítani.

#### Új réteg felvitele

A **biopin Kertifaolajjal** kezelt vagy olajozott fa felületekre 1 réteget, nagynyomáson impregnált vagy kezeletlen fa felületére 2 ill. 3 réteget felvinni.

#### Felújítás

A fafelületnek megfelelően kell végrehajtani az ápolást és a felújítást. 1-3 réteg **biopin Kertifaolajat** felvinni az elhasználódástól függően.

#### Szerszámtisztítás

Használat után melegvízzel és szappannal lehet tisztítani.

#### Biztonsági intézkedések

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

#### Általános információk

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van. A felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladások, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye. A színezett felületek az első napokban még foghatnak.

#### Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



[www.biofestek.hu](http://www.biofestek.hu) • [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu)

**Utasítások:** A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 március